

Aplicação em fissuras no telhado, na vedação de materiais de construção dissimilares, rufos metálicos, calhas e dutos.

Informações técnicas:

Selantes PU								
Produtos	Códigos	Cor	Base química	Embalagem	Temperatura de trabalho	Dureza Shore A	Formação de Película	Alongamento
Selante PU Cinza	21070010.X	Cinza	Poliuretano híbrido monocomponente	Tubo 310 ml	de -40 a 65°C	35 aprox.	60 min	550%
Selante PU branco	21070011.X	Branco	Poliuretano híbrido monocomponente	Tubo 310 ml	de -40 a 65°C	35 aprox.	60 min	550%
Selante PU Cinza	21070012.X	Cinza	Poliuretano híbrido monocomponente	Bisnaga 600 ml	de -40 a 65°C	35 aprox.	60 min	550%
Selante PU branco	21070013.X	Branco	Poliuretano híbrido monocomponente	Bisnaga 600 ml	de -40 a 65°C	35 aprox.	60 min	550%



MANZATO
P | A | R | A | F | U | S | O | S

www.manzato.com.br

Metalúrgica Manzato Ltda.

Rua Sarmento Leite, 2041 | 95084-000 | Caxias do Sul | RS | Fone: (54) 3290 8000 | Fax: (54) 3290 8007

Email: vendas@manzato.com.br